

Die Informationen beruhen auf Angaben der Hersteller. Die Marktumschau erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie unter www.bauenmitholz.de.

Ausgangs- material	Anbieter	Produkt- bezeichnung	Lieferform	baurechtliche Grundlage	Wärmeleitfähigkeit in W/(mK)	Baustoffklasse/ Europäische Klasse	Roh- dichte in kg/m³	spezifische Wärmekapa- zität in J/(kgK)	Dampfdiffu- sionswider- stand μ
Flachs									
	Flachhaus GmbH 033986 5000 info@flachhaus.de www.flachhaus.de	Dämmplatte DP	Platte	ETA-09/0023 gültig bis 01/2014	λ ₀ = 0,038	B2/E	30-50	1660	1
Hanf									
	Fellerhof Tel.: 02551 933066 info@canafloc.de www.canafloc.de	Canafloc	lose in Säcken	Z-23.16-1541 gül- tig bis 15.10.2009	λ ₀ = 0,043 λ = 0,046	B2	50-60	k. A.	1
	Hanf-Faser-Fabrik Tel.: 03984 807730 info@hanffaser.de www.hanffaser.de	Hanf Dämmwolle	Ballen	ETA 0016/01 gül- tig bis 2011	λ ₀ = 0,045 λ = 0,048	B1/C-2S-do	50	2200	1-2
	Hock GmbH & Co.KG Tel: 09081 805000 info@thermo-hanf.de www.thermo-hanf.de	Thermo Hanf Premium	Matten und Rollen	Z-23.16-1577 gül- tig bis 02.03.2010 ETA 05/0037 gül- tig bis 02.03.2010	λ ₀ = 0,038 λ = 0,040	B2/E	30-42	1600	1
	Steico AG Tel.: 089 9915510 info@steico.com www.steico.com	Canaflex	Matte	ETA-06/0040 gültig bis 14.06.2012	λ ₀ = 0,040 λ = 0,040	B2/E	40	1700	1-2
Holzfaser									
	Agepan System Tel.: 02653 710 info@agepan.de www.agepan.de	- Agepan Cell - Agepan Flex - Agepan Tep - Agepan THD N+F 230 - Agepan THD STD 230 - Agepan TSR - Agepan UDP	Platte	je nach Produkt: DIN EN 13171 Z-23.15-1508 gültig bis 31.12.2013	je nach Produkt: λ ₀ = 0,037 - 0,051 λ = 0,039 - 0,050	B2/E	je nach Produkt: 40-270	2100	je nach Produkt: 1-5
	Gutex GmbH + Co.KG Tel.: 07741 60990 info@gutex.de www.gutex.de	- Multiplex-Top - Ultratherm - Thermosafe-homogen - Thermoflex	Platte	DIN EN 13171	je nach Produkt: λ ₀ = 0,037 - 0,044 λ = 0,040 - 0,047	B2/E	je nach Produkt: 45-200	2100	je nach Produkt: 1-3
	Homatherm GmbH Tel.: 034651 416-0 info@homatherm.com www.homatherm.com	- Holzflex Protect - Holzflex Mais - Holzflex Standard - FD-Q 11 protect - FD-Q 11 standard - HDP-Q11 protect - HDP-Q11 standard - ID-Q11 install - ID-Q11 standard - UD-Q11 install	je nach Pro- dukt: Matte oder Platte	DIN EN 13171 Z-23.15-1417 gül- tig bis 31.01.2013	je nach Produkt: λ ₀ = 0,038 - 0,043 λ = 0,040 - 0,046	B2/E	je nach Produkt: 40-190	2100	je nach Produkt: 3-5
Holzfaser									
	Inthermo GmbH Tel.: 06154 711669 info@inthermo.de www.inthemo.de	- HFD-Exterior Solid - HFD-Exterior Compact - HFD-Exterior Massiv - HFD-Multi - HFD - Multi-light - HFD-Interior-Clima - HFD- Gefachdämmung	Platte	je nach Produkt: DIN EN 13171 Z-33.47-668 gül- tig bis 31.12.2011 Z-23.15-1429 gül- tig bis 31.07.2013 Z-23.15-1581 gül- tig bis 30.07.2010	je nach Produkt: λ ₀ = 0,037 - 0,048 λ = 0,039 - 0,051	B2	je nach Produkt: 45-250	2100	5
	Pavatex GmbH Tel.: 07561 98550 info@pavatex.de www.pavatex.de	- Diffutherm - Isolair L - Pavadentro - Pavatherm- Plus	Platte	DIN EN 13171 Z-23.15-1429 gül- tig bis 31.07.2013	je nach Produkt: λ = 0,045 - 0,050	B2/E	je nach Produkt: 180 - 240	2100	5
	Smrečina Hofatex Tel.: +42148 4332 666 marketing@smrečina.sk www.hofatex.eu"	- Hofafest UD - Hofatex Therm - Hofatex Therm DK - Hofatex Kombi - Hofatex Therm NK - Hofaplat SN - Hofafest IA	Platte	DIN EN 13171 Z-23.15-1572 gül- tig bis 31.03.2010	je nach Produkt: λ ₀ = 0,038 - 0,049 λ = 0,040 - 0,050	B2/E	je nach Produkt: 150-260	2100	5
	Steico AG Tel.: 089 9915510 info@steico.com www.steico.com	- Isorel Plus - Flex - Floor - Protect H - Protect L - Protect M - Roof - Spezial - Therm - Therm Internal - Universal - Zell- Einblasdämmung	je nach Produkt: Platte, Matte oder lose in Säcken	je nach Produkt: DIN EN 13171 Z-23.15-1452 gül- tig bis 31.03.2013 Z-33.47-978 gül- tig bis 30.04.2011 Z-33.47-1021 gül- tig bis 30.11.2011 Z-23.11-1120 gül- tig bis 30.11.2009	λ ₀ = 0,038 - 0,049 λ = 0,039 - 0,051	B2/E	je nach Produkt: 32-270	2100	je nach Produkt: 1-5
Kork									
	Firma August Henjes GmbH Tel.: 04207 6980 info@henjes.de www.henjes.de	Hebo Dämmkork	Platten	DIN 18161	λ = 0,0365	B2	k.A.	k.A.	5-10
Schafschurwolle									
	Alchimea Naturwaren GmbH Tel.: 06826 520410 info@alchimea.de www.alchimea.de	Alchimea lana	Rolle	ETA- 03/0035 gültig bis 07.11.2013	λ ₀ = 0,039	E	25-70	k.A.	1
Zellulose aus Altpapier									
	CWA Angelbachtal Tel.: 07265 91310 info@climacell.de www.climacell.de	- Climacell - Climacell boratfrei	lose in Säcken	je nach Produkt: Z.-23.11-289 gültig bis 22.08.2009 ETA 08/0009 gül- tig bis 20.01.2013 Z.-23.11-301 gültig bis 22.08.2009 ETA 08/0029 gül- tig bis 20.01.2013	λ ₀ = 0,037 λ = 0,040	B2/E	30 - 65	2100	1-2
	Dämmstatt W.E.R.F. GmbH Tel.: 030 29394-0 info@daemmstatt.de www.daemmstatt.de	Dämmstatts Zellulose- dämmstoff	lose in Säcken	Z.-23.16-1554 gültig bis 15.10.09 ETA 04/0080 gül- tig bis 15.10.09	λ ₀ = 0,038 λ = 0,040	B2/ B-s2, do	25-65	1980	1-2
	Homatherm GmbH Tel.: 034651 416-0 info@homatherm.com www.homatherm.com	FlexCL	Matten	Z-23.11-1338 bis 23.02.2009 ETA-03/0057 bis 23.02.2009*	λ ₀ = 0,039 λ = 0,040	B2/E	40	2000	2-3
	Isocell Vertriebs GmbH Tel.: +43 (0) 62164108-0 office@isocell.at www.isocell.at	Isocell Zellulose Dämmstoff	lose in Säcken	Z-23.11-1236 bis 31.05.2009 ETA-06/0076 bis 25.04.2011	λ ₀ = 0,039	B2/B-s2,do	28-65	2110	1-2
	Isocfloc Wärmetechnik GmbH Tel.: 0561 951720 info@isofloc.de www.isofloc.de	Isofloc L	lose in Säcken	Z-23.11-280 gül- tig bis 2010 ETA-05/0191 gültig bis 2010	λ ₀ = 0,040 λ = 0,040	B2/E	35-60	2150	1-2
	Ruthmann GmbH Tel.: 02433 90490 info@climatizer.de www.climatizer.de	Climatizer Plus 040 Premium	lose in Säcken	Z-23.16-1636 gültig bis 18.04.2011 ETA-06/0086 gültig bis 18.04.2011	λ ₀ = 0,040 λ = 0,040	B2/E	nach Zulassung	1907	1-2
Zellulose aus Wiesengras									
	Biowert Industrie GmbH Tel.: 06161 877006 info@biowert.de www.agricell.de	Agricell BW	lose in Säcken	Z-23-11-1628 gültig bis 31.08.11	λ = 0,040	B2	40-65	2196	1-2

*Verlängerung ist beantragt